

## Schraubensicherung A 22.30

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	weiß
Viskosität	17000-50000 mPas
Dichte (25°C)	1,05 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtensystem	Anaerob
Handfestigkeit	5-15 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit (ASTM D-1002)	5-10 Stunden Lineare Druckscherfestigkeit 4-6 N/mm <sup>2</sup>
Losbrechmoment (ISO 10964)	7-14 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	<M-LB
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	2''/0,30 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

**EURO-LOCK A 22.30** ist ein Produkt zum Abdichten von Großgewinden bis R2''. Niedrigfest. Demontierbar.

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.