

# 1210 FLEXGRUND



**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

## DATI TECNICI

Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +25°C

Colore: celeste

Densità: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Valore pH: 9

Durata di conservazione: 12 mesi, con immagazzinaggio in ambienti freschi e asciutti, protetto dal gelo, nella confezione originale chiusa.

Confezioni: taniche da 20 kg / 24 taniche per pallet

## CARATTERISTICHE

Primer promotore di adesione e di protezione a base di stirolo-butadiene.

Il prodotto migliora la solidità e la capacità di carica di sottofondi e aumenta il potere adesivo di malte e intonaci. Facilita il distacco di tappezzerie nei lavori di ristrutturazione. Utilizzando questo prodotto le malte a strato sottile e i livellanti vengono protetti da una disidratazione troppo rapida e si evitano crepe di contrazione e la formazione di bolle.

## APPLICAZIONE

Applicare quale primer promotore di adesione nonché mano di fondo impermeabilizzante e consolidante su superfici assorbenti e meno assorbenti di pareti e pavimenti in ambienti interni e esterni. Il prodotto è utilizzato prima di applicare rivestimenti di acrilato, malte idrauliche a strato sottile nonché intonaci a base di calce o di calce e gesso. Adatto quale mano di fondo su sottofondi a base di anidride.

## PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il sottofondo dev'essere compatto, piano e solido nonché esente da olio, grasso, polvere e altri strati distaccanti. L'umidità residua non deve superare i seguenti valori:

- massetto in cemento: 2 %
- massetto di calciosulfato: 0,5%
- massetto di calciosulfato, riscaldato: 0,3%
- intonaco a base di gesso: 1%

(misurazione tramite igrometro CM)

## MODALITA' D'USO

Sottofondi assorbenti e particolarmente assorbenti:

Diluire 1210 FLEXGRUND con acqua nel rapporto da 1:1 a 1:2. In caso di sottofondi particolarmente assorbenti sarà necessario applicare una seconda mano.

Consolidamento di intonaci di gesso e sottofondi a base di anidride nonché massetti di asfalto colato e massetti con resti di vecchi rivestimenti:

Applicare in modo non diluito. Verificare il consolidamento e l'indurimento eseguendo una prova di graffiatura.

## RESA

La resa dipende dal potere assorbente e dalla caratteristica del sottofondo e, se applicato in modo non diluito, è compresa fra 100 fino a 250 g/m<sup>2</sup>.

## TEMPO DI ESSICCAZIONE

Dipende dalla temperatura e dall'umidità dell'aria. A +20 °C e con una umidità relativa dell'aria del 50%: 2 ore.





**RAMSAUER®**  
**DICHTSTOFFE**

### **ISTRUZIONI PER I LAVORI SUCCESSIVI**

Terminata la ventilazione di 1210 FLEXGRUND, si potrà procedere applicando i prodotti previsti.

### **PULIZIA DEGLI ATTREZZI**

Immediatamente dopo l'uso pulire gli attrezzi e le zone sporche con acqua.

### **INDICAZIONI DI PERICOLO**

Nessuna sostanza pericolosa ai sensi dell'Ordinanza sulle sostanze pericolose. Per ulteriori informazioni rimandiamo alla scheda di sicurezza.

### **DIRETTIVE DI SICUREZZA E DI SMALTIMENTO**

A questo proposito rimandiamo alla scheda di sicurezza CE aggiornata che potrà essere scaricata in ogni momento dal nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).

### **RESPONSABILITA' PER VIZI DEL PRODOTTO**

Tutte le indicazioni riportate, in particolare le proposte per l'impiego e l'applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze sul prodotto alla data della pubblicazione di questa scheda, riferite ad un uso regolare. A seconda delle circostanze concrete, in particolare in dipendenza da sottofondi, lavorazione e condizioni ambientali, i risultati possono essere diversi da quanto indicato. Per questo motivo la garanzia di un determinato risultato di lavorazione oppure una responsabilità, qualunque ne sia il titolo, non possono essere basati né su queste indicazioni né

su consultazioni personali, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte nostra. Ramsauer garantisce che i propri prodotti rispettano le caratteristiche tecniche indicate sulle schede tecniche fino alla data di scadenza.

Chi utilizza il prodotto è tenuto a consultare sempre la versione attuale della scheda tecnica da richiedere presso il produttore. Valgono le nostre Condizioni generali di vendita attuali, da scaricare in ogni momento sul nostro sito [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at).



## **QUALITA' - SICURA E GARANTITA**

**Ramsauer GmbH & Co KG, 4822 Bad Goisern/Hallstätter See, Sarstein 17, Austria**

Telefono: +43 (0)6135 8205-0, telefax: +43 (0)6135 8323 - e-mail: [office@ramsauer.at](mailto:office@ramsauer.at) - internet: [www.ramsauer.at](http://www.ramsauer.at)